



HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220

Описание:	HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220 – быстросохнущий светлый алкидно-уретановый лак.
Рекомендуемое применение:	Как на новую древесину, так и поверх ранее отлакированной древесины, внутри и снаружи, выше ватерлинии.
Доставка:	По предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет/№ оттенка:	Прозрачный /00000
Внешний вид:	Глянцевый
Сухой остаток, об. %:	46±1
Теоретический расход:	18,4 кв. м/л - 25 мкм 738 кв. фут/галлон США – 1 мил
Точка воспламенения:	38°C/100°F
Удельный вес:	0,9 кг/л – 7,5 фунт/галлон США
Время высыхания до отлипа:	2-3 часа при 20°C/68°F
Летучие органические соединения:	430 г/л – 3,6 фунт/галлон США

Допускается изменение показателей в рамках нормальных производственных допусков, причем изменения должны соответствовать ИСО 3534-1. Подробнее см. раздел "Пояснительные записки" в каталоге Hempel.

НАНЕСЕНИЕ:

Способ нанесения:	Оптимальный результат будет получен при нанесении плоской лаковой кистью. Возможно нанесение распылением с помощью большинства видов оборудования для распыления после разведения лака, однако такой метод применяется редко, в особых местных условиях и поэтому не может быть дано никаких общих рекомендаций.
Очистка инструмента:	Разбавитель THINNER 08230
Толщина пленки, сухой:	25 мкм/1.0 мил
Толщина пленки, мокрой:	50мкм/2 мил
Интервал перекрытия, мин.:	6 часов при 20°C/68°F
Интервал перекрытия, макс.:	См. ПРИМЕЧАНИЯ на обороте



HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ:

Новая древесина. Пропитайте сухую поверхность промышленной жидкостью против гниения, предпочтительно полученную из фунгицида, растворенного в уайт-спирите. Нанесите один слой HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220, разбавленного 20% THINNER 08230. Нанесите второй слой HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220, разбавленного 5-10% THINNER 08230. Затем нанесите 3-5 слоев не разбавленного HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220.

Для получения оптимальных результатов необходимо зачистить сухой или мокрой шкуркой между слоями и убрать пыль для получения в результате гладкой поверхности.

Предварительно лакированная древесина. Промойте поверхность с помощью подходящего чистящего средства. Не применяйте моющих средств, так как они сложно удаляются, и остатки могут ухудшить высыхание и вызвать проблемы с адгезией. Далее продолжайте, как в случае с новой древесиной. В некоторых случаях обработка против гниения и нанесение первых разбавленных слоев могут быть не обязательны.

Внимание: Аммиачная вода может обесцвечивать древесину дуба, тика и красное дерево.

УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхность должна быть полностью сухой и чистой. Не применяйте в условиях повышенной влажности и при температуре ниже 5°C/41°F. Содержание влаги в древесине не должно превышать 16%.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ
СЛОЙ:

Нет.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Перекрытие:

Максимальные интервалы перекрытия зависят от последующих условий эксплуатации (20°C/68°F).

Температура поверхности	20 °C / 68 °F	
Перекрытие продуктами	Атмосферная среда	
	Мягкая	Средняя
02220	нет	2 дня

Если интервал перекрытия превышает, необходимо зачистить поверхность шкуркой для обеспечения адгезии.

Внимание:

HEMPEL'S MARINE VARNISH 02220 предназначена только для профессионального применения.

МЕРЫ ПРЕДО-
СТОРОЖНОСТИ:

Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. *Меры предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL* и соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда. Следует избегать вдыхания возможных испарений растворителей или красочного тумана, а также контакта кожи и глаз с краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечьте наличие принудительной вентиляции при применении краски в закрытых помещениях и отсутствии циркуляции воздуха. Обеспечьте условия и соблюдайте меры по избежанию возникновения пожара и взрывов.

Настоящая *Технологическая карта продукта* заменяет все ранее опубликованные. За объяснением значений терминов и области применения продукта обращайтесь к *Пояснительным запискам*, написанным для соответствующих *Технологических карт продукта*. Технические данные, указания и рекомендации, приведенные в этой *Технологической карте продукта*, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем. Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

Издание: HEMPEL A/S.